

Emcekrete VB 25

Speciale-gietmortel met normale uitharding

Producteigenschappen

- Eenvoudig te mengen
- Zeer hoog vloeï-vermogen
- Normale uitharding
- Krimpvrij
- Volumevast
- Chloridevrij
- Goede hechting aan beton en staal
- Verpompbaar
- Beton met een hoge weerstand tegen water

Toepassingsgebieden

Ondergieten / Opvullen van:

- Pompen
- Machine fundamente
- Staalconstructies
- Kraanrails
- Verankeringen
- Bevestigingsbouten en ankers, stalen inbouw delen in beton

Sluiten van:

- Voegen tussen prefab betonelementen en beton
- Openingen en uitsparingen in beton

- Toepasbaar volgens EN 206 in de blootstellings klassen XC 1-4; XA 1 en XF 1

Verwerkingsrichtlijnen

Emcekrete VB 25 is een speciale-gietmortel, die bijzonder geschikt is voor verwerking van grotere volume vanwege zijn langzame sterkte ontwikkeling.

Ondergrondvoorbereiding

Zie merkblad „Algemene verwerkingsaanwijzingen voor hydraulisch afbindende gietmortels“.

Mengen

Zie merkblad „Algemene verwerkingsaanwijzingen voor hydraulisch afbindende gietmortels“.

Aanbrengen

Zie merkblad „Algemene verwerkingsaanwijzingen voor hydraulisch afbindende gietmortels“.

Aanwijzingen

Emcekrete VB 25 heeft uitstekende hechteïenschappen op juist voorbehandelde ondergronden. Het gebruik van een hechtbrug, in het bijzonder op basis van reactieve kunststoffen is niet toegestaan.

Nabehandeling

Zie merkblad „Algemene verwerkingsaanwijzingen voor hydraulisch afbindende gietmortels“.

Technische eigenschappen Emcekrete VB 25

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Opmerkingen
Korrelmaat	mm	0 - 8	
Watertoevoeging	l	2,50 (W/F = 0,10) 3,00 (W/F = 0,12)	
Uitzetwaarde	%	≥ 0,1	
Druksterkte na 24 uur na 7 dagen na 28 dagen	N/mm ²	ca. 5 ca. 20 ca. 35	bij + 20 °C / 65 % relatieve luchtvochtigheid
Lucht- en ondergrond- temperatuur	°C	≥ + 5	
Opbrengst	l	ca. 12 -13	per 25 kg zak

Productkenmerken Emcekrete VB 25

Interne controle	DIN EN ISO 9001
Bouwstofklasse	A1 (niet brandbaar) conform DIN 4102
Verwerkingstemperatuur	minimaal + 5 °C
Opslag	In gesloten verpakking, droog en vorstvrij, minimaal 6 maanden houdbaar.
Levering	25 kg zak; 1 palet (48 zakken à 25 kg)
Verpakkingsafvalverwerking	Gelieve in het belang van ons milieu, de verpakking volledig leegmaken!

Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend. Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropgesteld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd.

Uitgave 02/15. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt. Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave.