

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Op basis van speciale minerale oliën
- Vormt een waterafstotende en langdurige beschermlaag
- Beperkt aanhechting van beton- en mortelresten tot een minimum
- Hogere bescherming tegen roestvorming bij regelmatig gebruik
- Zeer goed kruipeffect
- Kan op vochtige oppervlakken worden opgebracht
- Zorgt voor gemakkelijke reiniging en onderhoud
- Verwijdert oudere aangehechte lagen
- Lost oudere aanhechtingen op
- Oplosmiddelvrij
- Makkelijk spuitbaar
- Gebruiksklaar

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Bescherming en onderhoud van bouwmachines en -apparaten, beton- en mortelmixers, betonnen silo's en betonpompen
- Bescherming en onderhoud van de onderkant van bouwvoertuigen
- Losmaken van vastgeroest schroefdraad

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Algemeen: Intaktin 72 is een speciale mixerbescherming voor bouwmachines en -apparaten, beton- en mortelmixers. Het product voorkomt dat beton aan staal en plaatwerk blijft kleven. Om een goede bescherming te bereiken is regelmatig gebruik vereist.

Verwerking: Intaktin 72 wordt gewoonlijk verwerkt nadat de apparatuur is gereinigd, bijv. aan het einde van de dienst. Het materiaal wordt dun en gelijkmatig aangebracht op het schone stalen oppervlak, dat is ontdaan van beton- en mortelresten. Vanwege de speciale formule van Intaktin 72, kan het worden toegepast op vochtige tot natte ondergronden. In contact met water, wordt een witachtige emulsie gevormd, die tegelijkertijd dient als toepassingscontrole.

De applicatie wordt meestal gedaan door te spuiten. Als spuitapparatuur zijn de MC- Speziälspritze evenals in de handel verkrijgbare, oliebestendige spuitapparatuur (zoals de hogedrukspuit Gloria 510 T of de Mesto Ferrum Plus 3560 P en 3580 P) geschikt. Het kan ook worden aangebracht met een borstel of doek. Om lucht in het beton te vermijden, raden we aan om het apparaat met water af te spuiten voordat u het gebruikt.

Bijzondere instructies: Apparaten die regelmatig en continu met Intaktin 72 worden onderhouden, zijn gemakkelijk en snel te reinigen. Nog niet uitgereageerde beton- en mortelresten kunnen gemakkelijk worden verwijderd.

Indien Intaktin 72 correct wordt toegepast, zijn er geen nadelige effecten op de beton- en mortelproductie te verwachten. Overmatige toepassing kan het gehalte aan luchtbellen beïnvloeden.

Intaktin 72 is niet geschikt voor externe toepassing op mixervoertuigen. In de handel verkrijgbare lakken en afdichtingsmiddelen kunnen worden aangetast; voorafgaande tests worden aanbevolen.

TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Opmerkingen
Dichtheid	g/cm ³	ca. 0,85	
Verwerkingsvoorwaarden	°C	> 0 ≤ 80	ondergrondtemperatuur
		> 0 ≤ 35	luchttemperatuur
Verbruik	ml/m ²	ca. 40 - 50	afhankelijk van ondergrond en toepassing
Vlampunt	°C	> 110	
Waterverontreinigingsklasse		WGK 2	duidelijk waterverontreinigend

Alle technische kenmerken zijn laboratoriumwaarden en bepaald bij 21°C ± 2°C en 50% relatieve vochtigheid.

Basis	minerale oliën met additieven		
Vorm	vloeibaar		
Kleur	lichtbruin		
Leveringsvorm	30 l Jerrycan 200 l Vaten 1000 l Container		
Interne controle	DIN EN ISO 9001		
Opslag	In ongeopende originele verpakking bij droge en koele opslag 12 maanden houdbaar.		
afvalverwijdering	Wegwerpverpakkingen volledig legen. Raadpleeg ons informatieblad "Lege transport- en verkoopverpakkingen terugnemen". Op verzoek sturen wij u deze graag toe.		

Veiligheidsinstructies

Neem de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen in acht.

Opmerking: De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffende bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van MC vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land. Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2300016451]