

- PRODUCTEIGENSCHAPPEN**
- Blijvend elastisch en scheurvast
 - Waterdicht
 - Snelle en eenvoudige verwerking
 - Bestand tegen veroudering
 - Hoge chemicaliënbestendigheid
 - Ook geschikt voor terrassen, balkons en vochtige ruimtes
 - Bijzonder geschikt in combinatie de MC-Proof en Nafuflex producten

- TOEPASSINGSGEBIEDEN**
- Afdichten van aansluitvoegen
 - Herstel van wand- vloeraansluitingen
 - Toepasbaar op binnen- en buitenhoeken

VERWERKINGSINSTRUCTIES **Vorbereiding ondergrond:** Loszittende deeltjes, oude lagen, stof, vuil en dergelijke moeten volledig worden verwijderd. De ondergrond moet vorstvrij, draagkrachtig en vrij van losmakende stoffen zijn. Bramen en scherpe oneffenheden moeten worden verwijderd.

Verwerking: MC-FastTape wordt ingebed in de eerste laag van de afdichting. Aansluitend kan de tweede laag aangebracht worden. Indien een wand-vloer aansluiting gewenst is, adviseren wij een eerste laag tweecomponenten afdichtingsproducten te leggen. Als er verbindingstukken moeten worden gemaakt, moeten deze worden gemaakt met een tweecomponenten afdichtingsmateriaal. Hierdoor wordt het materiaal over het gehele oppervlak van de te overlappen tape aangebracht (minimaal 100 mm).

Opmerking: MC-FastTape is officieel getest in het systeem met MC-Proof eco en MC-Proof one. Geïllustreerde gebruiksaanwijzingen vindt u in onze MC-FastTape-flyer.

TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Opmerkingen
Sterkte	mm	0,7	
Breedte	mm	120	
Gewicht	g/m	44	
Temperatuurbestendigheid	°C	> -30 < 90	
Waterondoorringbaarheid	bar	> 1,5	EN 1928
Brandgedrag		B2 E	DIN 4102-1 DIN EN 13501-1
Rek bij breuk (in de lengte)	%	50	DIN EN ISO 527-3
Rek bij breuk (dwars)	%	200	DIN EN ISO 527-3
Alle technische kenmerken zijn laboratoriumwaarden en bepaald bij 21°C ± 2°C en 50% relatieve vochtigheid.			
Leveringsvorm	MC-FastTape - 50 m rol MC-FastTape IE - 10 binnenhoeken/pak MC-FastTape AE - 10 buitenhoeken/pak		
Kleur	blauw		

Veiligheidsinstructies

Neem de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen in acht.

Opmerking: De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffende bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van MC vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land. Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2300016510]