

Mycoflex 251

Eéncomponentige, universele primer voor voegafdichtingsmaterialen



PRODUCTEIGENSCHAPPEN Eéncomponentige universele primer op polyurethaanbasis

TOEPASSINGSGEBIEDEN Gebruiksklare grondering (primer) voor voegafdichtingen op zuigende ondergronden voor Mycoflex producten

VERWERKINGSINSTRUCTIES **Verwerking:** Mycoflex 251 is een gebruiksklare primer (grondering) voor voegafdichtingen op zuigende ondergronden. De verwerking gebeurt met een zachte kwast. De voegflanken moeten draagkrachtig, droog, zuiver als ook stof-, olie- en vetvrij zijn. De grondering moet volledig en volzat in de voegflanken indringen. Het is aanbevolen om de voegen af te plakken en direct na het gladstrijken van het voegafdichtingsmateriaal de tape te verwijderen. Het verbruik van de primer is afhankelijk van de diepte van de af te dichten voeg en van de zuigkracht van de ondergrond. De wachttijd tussen de grondlaag en het aanbrengen van het voegafdichtingsmateriaal bedraagt bij 20 °C minimaal 1 en maximaal 6 uur. Na een langere wachttijd dient er opnieuw een grondlaag aangebracht te worden. Bij temperaturen onder 10 °C moet de beluchtingstijd met min-stens 2 uur worden verlengd.

Opmerking: In elke verpakking zit een kleine hoeveelheid zeefmoleculen in de vorm van kleine, bruinachtige balletjes. Zorg ervoor dat deze niet ook verwerkt worden.

Veiligheidsrichtlijn: Bij de verwerking van zowel de grondering Mycoflex 251 als van het voegafdichtingsmateriaal moet er worden gelet op de gevarenaanduidingen en veiligheidsaanwijzingen op de verpakking.

TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Opmerkingen
Dichtheid	g/cm ³	ca. 0,9	
Verwerkingsvoorwaarden	°C	≥ 8 ≤ 30	lucht-, ondergrond- en materiaalt temperatuur
Alle technische kenmerken zijn laboratoriumwaarden en bepaald bij 21°C ± 2°C en 50% relatieve vochtigheid.			
Kleur	geelachtig		
Leveringsvorm	1 liter fles, 3 stuks per doos; 10 l jerrycan		
Opslag	In ongeopende originele verpakking vorstvrij bij koele (onder 20°C) en droge opslag 6 maanden houdbaar.		
afvalverwijdering	Wegwerpverpakkingen volledig legen. Raadpleeg ons informatieblad "Lege transport- en verkoopverpakkingen terugnemen". Op verzoek sturen wij u deze graag toe.		
EU-verordening 2004/42 (Decopaint-richtlijn)	RL2004/42/EG Allj (750 g/l) < 750 g/l VOC		

Veiligheidsinstructies

Neem de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen in acht. GISCODE: PU50

Opmerking: De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffende bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van MC vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land. Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2300016321]