

# ombran L 450

Poedergebonden E-CR glasvezelmat voor renovatie met handlaminaat in combinatie met de organinerale hars ombran SC



- PRODUCTEIGENSCHAPPEN**
- Goede benutting
  - Goed handelbaar
  - Gemakkelijk te scheuren en te snijden
  - Volledig corrosiebestendige glasvezeldoek met poedersamenstelling

- TOEPASSINGSGEBIEDEN**
- E-CR glasvezeldoek voor saneren met handlaminaat
  - Bekledingsmethode voor beloopbare bouwdelen in de riolering
  - Linerverbinding in rioolschachten
  - Bekleding van mangatkanalen of onderdelen
  - Aanvulling op Gfk-elementen en -panelen

**VERWERKINGSINSTRUCTIES** **Fabricage**

Het glasvezeldoek moet worden vervaardigd op een wijze die geschikt is voor verwerking. Dit kan weerbestendig worden gedaan door met de hand te scheuren of te knippen. Als knipgereedschap kan een geschikte hand- of elektrische schaar worden gebruikt.

**Verwerking**

Zie de folder "Algemene verwerkingsinstructies voor renovatie met handlaminaat".

## TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Opmerkingen
Verbruik (hars) <sup>1)</sup>	ml/m <sup>2</sup>	ca. 4.000	afhankelijk van ondergrond en toepassing
Basisgewicht	g/m <sup>2</sup>	ca. 450	totale weefselcomplex
Rol breedte	mm	ca. 625	

1) 3-lagige opbouw incl. Topcoat

Kleur	wit
Leveringsvorm	Rol à ca. 22,5 kg (ca. 80 m lang, ca 50 m <sup>2</sup> )
Opslag	In ongeopende originele verpakking en bij temperaturen tussen 5°C en 25°C in een droge omgeving minstens 12 maanden houdbaar.

### Veiligheidsinstructies

Neem de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen in acht.

**Opmerking:** De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffende bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van MC vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land. Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2300016574]